Laborsil pro 90

Technisches Datenblatt

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 8807-55
dentamid@dreve.de
dentamid.dreve.de

Produktbeschreibung: Additionsvernetzendes Knetsilikon zur universellen Anwendung im zahntechnischen Labor mit einer Endhärte von 90 Shore A

Hersteller:
Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Polyvinylmethylsiloxane
2	Polymethylhydrogensiloxane
3	Kieselsäure
4	Füllstoffe
5	Pigmente
6	Platin-Katalysator

Eigenschaften:

Farbe:	dunkelgrau	
Verarbeitungszeit:	1 min 30 s ± 15 s	bei 23°C
Entformbarkeit:	6 min ± 30 s	bei 23°C
Endhärte:	90 ± 3 [Shore A]	(DIN ISO 48-4)
Konsistenz:	knetbar - Typ 0	(DIN EN ISO 4823)
Rückstellung nach Verformung:	> 96,5 %	(DIN EN ISO 4823)
Lineare Maßänderung:	< 1,5 %	(DIN EN ISO 4823)

Diese Daten resultieren aus Messungen, die im Rahmen unseres QM-Systems laufend durchgeführt werden.
Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.